

“スコッチ”印 ドアシーラーテープ No.217J

1. 概要: このテープは、自動車のボデーの不要となった開口部(捨穴)をふさぐために開発されたテープで、非常にすぐれた耐水性和強い接着力を持っています。

2. 構造:



← 基 材 : 黒色クレープ紙

← 粘着剤 : ゴム系

3. 物理的特性:

(JIS-Z-0237)

項 目	単 位	数 値
テープ厚	mm	0.17
引張強度	N/cm	47
伸び	%	13
接着力	N/cm	3.53

* データは平均値であり、規格値ではありません。

4. 特 長: ①このテープは120°Cで1時間の条件に耐えます。
②このテープは接着力が非常に、耐水性も優れています。
③このテープは屋外に暴露してはなりません。屋内使用での耐老化性はすぐれています。恒久的に貼り付けておく場合には、数年間は剥がれません。

5. 用 途: ①このテープは、自動車のボデーの開口部で不要となった箇所をふさぐために使用します。
②非常に優れた耐湿性と強い接着力を備えているので、黒色テープが必要な上記以外の封かんや保持用にも使用します。
③また広く種々の縁取りや結束の用途にも用いられます。

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

●<3M>は、3M社の商標です。

3M

住友スリーエム株式会社
テープ・接着剤製品事業部

〒158-8583
東京都世田谷区玉川台2-33-1
<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2009. All rights reserved

IND-DS-

カスタマーコールセンター
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで
0570-011-511
ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間/8:45~17:15月~金(土・日・祝・年末年始は除く)
カタログ・サンプルのご請求はファックスで
0120-282-369