

“スコッチ”印 黒色ポリエステルテープ No.8422B / No.8422W

1. 概要: このテープは黒色ポリエステルフィルムにアクリル系またはゴム系粘着剤を塗布したもので、No.8422 及び No.8422N の代替品として開発されたものです。

2. 構造:

No.8422B		No.8422W
黒色ポリエステルフィルム→	基 材	←黒色印刷ポリエステルフィルム
透明アクリル系→	粘着剤	←白色ゴム系

3. 物理的特性:

(JIS-Z-0237)

項目		単位	No.8422B	No.8422W	No.8422
厚さ	テープ	mm	0.065	0.075	0.075
	基材	mm	0.038	0.038	0.038
引張強度		N/cm (kgf/25mm)	54.9 (約14)	54.9 (約14)	54.9 (約14)
伸び		%	40	60	60
粘着力		N/cm (gf/25mm)	5.10 (約1300)	5.10 (約1300)	5.10 (約1300)

* データは平均値であり、規格値ではありません。

4. 特 長: (1)耐薬品性・耐熱性・寸法安定性が優れています。
 (2)黒色度が高く、高い遮光性を有しています。

5. 用 途: (1)各種フィルムのスプライス
 (2)遮光(目隠し)用途

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

●<3M>は、3M社の商標です。



住友スリーエム株式会社
 テープ・接着剤製品事業部
 〒158-8583
 東京都世田谷区玉川台2-33-1
<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan
 © 3M 2009. All rights reserved
 IND-DS-

カスタマーコールセンター
 製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

 ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます。
 受付時間/8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)
 カタログ・サンプルのご請求はファックスで