


VHBプラスアクリルフォーム構造用接合テープ Y-4551 (1.0mm)

1. 概要

VHBプラスアクリルフォーム構造用接合材 Y-4551は、従来のVHBの優れた性能をそのままに、耐可塑剤性を持たせた製品です。塩化ビニル等の接合において、可塑剤による劣化を避けたい場合に使用できます。

2. 構成



3. 一般物性

色	灰色
テープ厚み	1.0mm
フォーム密度	0.70 g/cm ³

○試験方法

- ・テープ厚み: 接触面 5mm 径のダイヤルゲージ使用 (JIS Z 0237)

4. 接着特性

90度方向剥離力	30.4N/cm
せん断接着力	104N/cm ²

○試験方法

- ・90度方向剥離力: ステンレス板 (SUS304BA) に、特殊処理したアルミニウム箔で裏打ちした試験片を、7kg スチールローラー1往復して圧着。23°Cにて 72 時間養生後、引張速度 300mm/min で測定。
- ・せん断接着力: 対ステンレス板 (SUS304BA) に対する接着性で評価。10kg スチールローラー2往復で圧着、室温 72 時間養生後、各温度雰囲気引張速度 300mm/min にて測定。

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

●<3M>は、3M社の商標です。



住友スリーエム株式会社
テープ・接着剤製品事業部
〒158-8583
東京都世田谷区玉川台2-33-1
<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2009. All rights reserved

IND-DS-

カスタマーコールセンター
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで
 0570-011-511
市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間/8:45~17:15 月~金(土・祝・年末年始は除く)
カタログ・サンプルのご請求はファックスで
 0120-282-369